

AVIMASTIC

Вспучивающийся акриловый герметик

Avimastic – это высокоэластичный и высокопрочный вспучивающийся акриловый герметик на водной основе, предназначенный для огнезащиты и герметизации швов в стенах, полах и потолках, наличников, рам и огнестойких воздуховодов.

Свойства

Паста средней вязкости, содержащая акриловую эмульсию, инертные наполнители и фунгицид. Подходит для внутренних и наружных работ.

Максимальная ширина шва 35 мм

Соотношение ширины шва к глубине 2:1

Доступные цвета: красный, белый, другие цвета по запросу

Можно красить

Средний индекс токсичности согласно NES 715, изд. 3

Тиксотропный во время отверждения при 20 °C 20 дней при глубине 20 мм

Упаковка 310 мл

Эффективность

Испытания в Warrington Fire Research в соответствии с BS 476 часть 20, класс 1, класс O

Предел огнестойкости – 4 часа

Безопасность

- Однокомпонентный вспучивающийся акриловый герметик
- Раздувается под воздействием огня, обеспечивая дымо- и огнестойкость
- Не содержит галогенов и растворителей
- Устойчив к грибку, плесени
- Огнестойкость до 4 часов (в зависимости от типа шва)

Высококачественный огнестойкий герметик

Характеристики

- Может использоваться для герметизации швов в полах, стенах и потолках

- Может использоваться для герметизации круглых дверных наличников и рам
- Может использоваться для герметизации огнестойких воздуховодов
- Возможность смещения шва $\pm 10\%$
- Подходит для кирпича, штукатурки, бетона, дерева, металла и окрашенных поверхностей
- Предел огнестойкости – 4 часа

Преимущества

Прошел испытания на 4-часовой предел огнестойкости с использованием минеральной ваты или стержней ПВХ.

Не дымит, не содержит галогенов.

Средний индекс токсичности – 0,44 (низкая токсичность согласно NES 715, изд. 3).

Нормативно-правовые акты

Стены и полы помещений должны соответствовать требованиям по огнестойкости согласно строительным нормам, утвержденным документом В от 1991 года. Для подвижных швов в стенах и полах и швов между стеной и потолком необходим герметик, обеспечивающий подвижность и в то же время огнестойкость до 4 часов. **Avimastic** отвечает всем этим требованиям.

Произведено в соответствии с требованиями системы качества ISO 9001:2000

Нанесение

Поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, жира и посторонних частиц. Снимите насадку и обрежьте ее до необходимого диаметра, отрежьте наконечник картриджа и накрутите на насадку. Убедитесь, что герметик обеспечивает полный контакт с поверхностями шва. Используйте стержень и нож для контроля глубины проникновения герметика. Прилегающие участки можно закрыть во избежание загрязнения.

Расход

Необходимое количество картриджей определяется по следующей формуле:

$$\frac{\text{Ширина шва (мм)} \times \text{глубина шва (мм)} \times \text{общая длина (м)}}{310} = \text{Кол-во картриджей}$$

Технические условия

*Огнезащитный герметик **Avimastic** (цветной) наносится в соответствии с инструкциями производителя.

Здоровье и безопасность

Хранить в недоступном для детей месте

Избегать попадания на кожу и в глаза

Мыть руки после использования

Не принимать внутрь

Паспорт безопасности предоставляется по запросу

Хранение

Хранить при температуре от 5 °C до 25 °C

Срок хранения: 12 месяцев

Не допускать замерзания.

Уход:

рекомендуется проводить регулярный осмотр во избежание повреждений.

После применения уход не требуется.